

CERTIFICADO DE PRODUTO

LABORATÓRIO DE PRODUTO ACABADO

Norma Brasileira: ABNT NBR ISO 13006:2020 /
ABNT NBR ISO 10545:2020 / ABNT NBR 16919:2020
Atende aos requisitos da NBR 15575

biancogres

Produto:	Scandinavo Bianco	Superfície:	Acetinado
Código do Produto:	C61742B1	Borda:	Retificado
Tipologia:	PORCELANATO	Local de Uso:	LD
Tamanho Nominal:	26X106	Classe AD:	2
Grupo:	Bla	Variação do Tom:	V4
Nº de peças/cx:	7	Área de cobertura:	2 m²/caixa
Junta mínima:	1,5 mm		

	Características		Normas de ensaio	Resultados
PROPRIEDADES FÍSICAS	Absorção de água (%)		ABNT NBR ISO 10545 - 3	≤ 0,5
	Módulo de Resistência à Flexão (Mpa)		ABNT NBR ISO 10545 - 4	≥ 35
	Carga de Ruptura (N)		ABNT NBR ISO 10545 - 4	≥ 700
	Resistência à Gretagem		ABNT NBR ISO 10545 - 11	Resiste
	Expansão por Umidade (mm/m)		ABNT NBR ISO 10545 - 10	≤ 0,15
	Resistência ao Choque Térmico		ABNT NBR ISO 10545 - 9	Resiste
	Coeficiente de Atrito Dinâmico	Superfície Seca	ABNT NBR 16919	≥ 0,4
Superfície Úmida		≥ 0,4		
PROPRIEDADES QUÍMICAS	Resistência à Manchas		ABNT NBR ISO 10545 - 14	5
	· Agente manchante verde / vermelho em óleo leve			
	· Iodo			
	· Óleo de Oliva			
	Resistência Química		ABNT NBR ISO 10545 - 13	GA
	· Produtos de uso doméstico e para tratamento de piscinas			
	Resistência Química		ABNT NBR ISO 10545 - 13	GLB
	· Ácidos e álcalis de baixa concentração			
DESEMPENHO	Impacto de Corpo Duro (J)		NBR 15.575-3	Ruptura - 5J
	Reação ao Fogo		NBR 15.575-3	Classe I
	Resistência sob ação da Umidade		NBR 15.575-3	Resiste

* Verificação das tabelas de Local de Uso, Classe AD e Variação de Tonalidade e Desenho no site: www.biancogres.com.br

* A ficha técnica está sujeita a revisões. Consultar sempre a ultima revisão através do site

*REV. 0

Max Zancanaro

Coordenador Laboratório

CRQ 03424729 - 3ª REGIÃO

