

CERTIFICADO DE PRODUTO
LABORATÓRIO DE PRODUTO ACABADO

Norma Brasileira Equivalente: NBR 13818:1997 / 15463:2013

Atende aos requisitos da NBR 15575

Produto: Fiori Fendi

Tipologia: Monoporosa

Tamanho nominal: 32X60

Grupo: BIII

Características		Normas de ensaio	Resultados
PROPRIEDADES FÍSICAS	Absorção de água (%AA)	ISO 10545 – 3 NBR 13818 – anexo: B	>10
	Módulo de Resistência à Flexão (Mpa)	ISO 10545 – 4 NBR 13818 – anexo: C	15
	Carga de Ruptura (N)	ISO 10545 – 4 NBR 13818 – anexo: C	600
	Resistência à Gretagem	ISO 10545 – 11 NBR 13818 – anexo: F	RESISTE
	Expansão por Umidade (mm/m)	ISO 10545 – 10 NBR 13818 – anexo: J	0,3
	Resistência ao Choque Térmico	ISO 10545 – 9 NBR 13818 – anexo: L (Por acordo)	RESISTE
	Coeficiente de Atrito Dinâmico	Superfície Seca	NA
		Superfície Úmida	NA
	Local de Uso*		LA
	Classe AD*		NA
	Variação de Tonalidade e Desenho*		V1
PROPRIEDADES QUÍMICAS	Resistência à Manchas (Classe de 1 a 5) <ul style="list-style-type: none"> · Agente manchante verde / vermelho em óleo leve · Iodo · Óleo de Oliva 	ISO 10545 – 14 NBR 13818 – anexo: G	5
	Resistência Química (Classe de A a C) <ul style="list-style-type: none"> · Produtos de uso doméstico e para tratamento de piscinas 	ISO 10545 – 13 NBR 13818 – anexo: H	GA
	Resistência Química (Classe de A a C) <ul style="list-style-type: none"> · Ácidos e álcalis de baixa concentração 	ISO 10545 – 13 NBR 13818 – anexo: H	GLB

* Verificação das tabelas de Local de Uso, Classe AD e Variação de Tonalidade e Desenho no site: www.biancogres.com.br

Max Zancanaro
 Coordenador Laboratório
 CRQ 03424729 - 3^a REGIÃO

16/12/2018

Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 1145 - Civit II - Serra - ES Brasil - CEP: 29168-080
www.biancogres.com | Tel.: +55 27 3421-9000 | Fax: +55 27 3421-9000

